

TUBERÍA DE ACERO PARA ROCIADORES CONTRA INCENDIOS



Producto	Tubería de Acero para Rociadores Contra Incendios
Material	Acero al Carbono
Grado	Q195 = S195 / A53 Grado A Q235 = S235 / A53 Grado B / A500 Grado A / STK400 / SS400 / ST42.2 Q355 = S355JR / A500 Grado B Grado C
Norma	ASTM A53, ASTM A500, A36, ASTM A795, ISO65, ANSI C80, DIN2440, JIS G3444, GB/T3091, GB/T13793
Superficie	Recubrimiento de zinc 200-500g/m ² (30-70µm) o pintado en negro / pintado en rojo barnizado, Recubrimiento epóxico, o granallado con pintura
Extremos	Extremos ranurados o con rosca con o sin tapas

Diámetro Externo (OD)	Diámetro Nominal (DN)	ASTM A53 A795 Grado A/B
Pulgadas	Milímetros (mm)	SCH10S (mm) / STD SCH40 (mm)
1/2"	15	2.11 / 2.77
3/4"	20	2.11 / 2.87
1"	25	2.77 / 3.38
1-1/4"	32	2.77 / 3.56
1-1/2"	40	2.77 / 3.68
2"	50	2.77 / 3.91
2-1/2"	65	3.05 / 5.16
3"	80	3.05 / 5.49
4"	100	3.05 / 6.02
5"	125	3.4 / 6.55
6"	150	3.4 / 7.11
8"	200	3.76 / 8.18